BLENDA®-MET

Peinture de bronze acrylique

BLENDA LINE

Propriétés

BLENDA-MET est une peinture universelle de bronze diluée à l'eau et très décorative à base de résines polyuréthanes-acryliques modifiées et faibles en odeur. Grâce à l'emploi de bronzes métalliques purs, les peintures de BLENDA-MET sont très bien résistantes à la lumière et aux intempéries (ne s'oxydent pas). La combination spéciale de liants permet un travail exempt de voiles et grâce à l'emploi de pigments métalliques véritables on réussit des surfaces résistantes à l'abrasion et à nuance de couleur garantie.

Domaine d'utilisation

Pour des enduits modernes et des effets spéciaux ou bien aussi pour des techniques d'essuyage décoratives dans le domaine décor, artistique ou design.
BLENDA-MET, suivant la couche de fond, se laisse appliquer sur tous les matériaux à l'intérieur et à l'extérieur comme: métaux, bois, béton, maçonnerie, pierre, céramique, divers produits synthétiques, styropore, papier, carton etc,

Pré-traitement

Le support doit être propre, sec et libre de rouille, d'huile, de cire et d'autres souillures. Les vieilles couches de peinture sont poncées ou bien légèrement lavées avec SE-1 poudre à lessiver. Enduire d'abord les fonds non prétraités selon le mode d'emploi. Ne pas appliquer en dessous de 8°C, en plein soleil ou en cas d'humidité extrême de l'air.

Système d'application

Fond minéral non traité
1 x Bas-fond (BLENDA-XIT, DUROX)
1 x Prétraitement dans le même ton de bronze. (DUROVIT, DUROMAT)
2 x BLENDA-MET peinture de bronze acrylique

Bois brut
1 x Fond d'imprégnation (BLENDA-XOL, SILAXOL, seulement extérieur)
1 x Vorlack dans le même ton de bronze (BLENDA-LIT, BLENDA-FIX, ou BRILALIT, BRILANOL)
2 x BLENDA-MET peinture de bronze acrylique

Knuchel Farben

Art. 573 / 3 / 1208

Système d'application

Métal non traité

1 x Fond anti-rouille dans le même ton de bronze (BLENDA-FER, BRICAFER)
2 x BLENDA-MET peinture de bronze acrylique

Rénovation sur des anciennes peintures

1 x Vorlack dans le même ton de bronze (BLENDA-LIT, BLENDA-FIX, ou BRILALIT, BRILANOL)
2 x BLENDA-MET peinture de bronze acrylique

Pour les travaux exposés à l'extérieur ainsi que pour des applications sensibles aux souillures à l'intérieur, nous conseillons l'application d'un vernis de protection incolore (BLENDA-COAT, BLENDA-SIL, BLENDA-TOP), qui peut être appliqué après 24 heures sans ponçage intermédiaire.

Séchage

- Sec hors poussières après 1 heure
- Sec à toucher après 2 à 3 heures
- Recouvrable après environ 6 heures
  (dépend de la température, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur du film)

Dilution

Prêt à l'emploi au pinceau ou au rouleau. Au pistolet si nécessaire diluer de 5 à 20 % avec de l'eau.

Rendement

7–8 m^2 au kilo et par couche.

Application

Pinceau, rouleau ou pistolet.

Nettoyage

Outils à nettoyer immédiatement à l'eau. Peinture desséchée à enlever uniquement avec du diluant ou du diluant à nettoyer les pinceaux.

Conditionnement

Emballages de 5 kg et des petites boîtes de 750ml, 375ml et 125ml.

Conservation

BLENDA-MET se conserve un an dans les emballages d'origine bien fermés. A protéger du gel.

Viscosité

Légèrement thixotrope

Poids spécifique

Argent: $1{,}18 \pm 0{,}1$ g/cm^3 / Or: $1{,}24 \pm 0{,}1$ g/cm^3

Corps solide

Argent: $49 \pm 1\%$ / Or: 50 ± 1 %

Liant de base

Résines polyuréthanes et acryliques pures stabilisées.

Pigments de base

Alliages de métaux résistants à la lumière.

Aspect

Mat soyeux

Teintes

51 argent, 52 or neuf et 55 or antique.

Classification

SZID 277'350
Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.

Remarque

Cette fiche technique est valable uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit respecter les conditions décrites au moment de l'application. Pour des cas spéciaux, veuillez vous renseigner auprès de nos services techniques.

Knuchel Farben SA • Peintures + Vernis • CH-4537 Wiedlisbach
Tél. +41 (0)32 636 50 40 • Fax +41 (0)32 636 50 45 • www.knuchel.ch